Термомарк

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20
Тел./Факс: (495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru

ТМАРК-МТ-2К – экономичные термоусаживаемые трубки для печати на кабельных принтерах.

- **Материал – модифицированный полиолефин**
- **Коэффициент усадки 2:1**
- **Специальная поверхность для нанесения маркировки**
- **Не содержат галогенов**
- **Гибкие**
- **Высокая механическая прочность**
- **Рабочие температуры от - 30°С до +105°С**
- **Температура усадки 90°С**
- **Стандарт горючести – FMVSS 302**

Стандартные цвета: белый, желтый.

Наименование	До усадки	После полной усадки		Количество в рулоне (м)
	Внутр. ∅ min (мм)	Внутр. ∅ max (мм)	Толщина стенок (мм)	
ТМАРК-МТ-2К – 2,4/1,2мм	2,4	1,2	0,30	200
ТМАРК-МТ-2К – 3,2/1,6мм	3,2	1,6	0,38	200
ТМАРК-МТ-2К – 4,8/2,4мм	4,8	2,4	0,38	200
ТМАРК-МТ-2К – 6,4/3,2мм	6,4	3,2	0,48	200

Основные характеристики	**Метод испытаний**	**Значение**
Разрушающее усилие при растяжении	ASTM-D 638	10 N/мм^2
Удлинение перед разрывом	ASTM-D 638	200%
Продольная усадка	ASTM-D 2671	+5% to -10% max.
Удельная плотность	ASTM-D 792	1,20 g/cm3
Водопоглощение	ASTM-D 570	0,5%
Тепловой удар (4 ч. при 175°С)	ASTM-D 2671	нет стекания или растрескивания
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°С)	ASTM-D 638	100%
Гибкость при низких температурах	ASTM-D 2671 Meth. C	нет растрескивания при -30°С
Горючесть	FMVSS 302	соответвует
Электрическая прочность	ASTM-D 2671	20 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление	ASTM-D 257	10^{14} Ом х см
Химическая стойкость	AMS-DTL-23053/5	стойкие
Коррозия меди	ASTM-D 2671 Meth. B	нет коррозии

Рекомендуемые кабельные принтеры:

- **Canon MK 1500 / MK 2600**
- **Partex T-1000**
- **КП-220**