Белый матовый материал 1139
с усиленным адгезивом

TE NPV50W DA1 8K

Основное применение	**разрушаемая гарантийная этикетка**

Наиболее универсальный пломбировочный материал.
Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий, а так же в качестве инвентарной пломбы для оборудования длительной эксплуатации.
Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники; инвентарная этикетка.

Тип материала	**разрушаемый патентованный материал**

Специальный патентованный материал Securafol (не ПВХ). При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается.
Хрупкая пленка с высокой устойчивостью к влажности, маслам и растворителям.
В силу высокой эластичности может применяться для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей.
Материал пригоден для производства пломб небольшого размера.
Неприменим для опечатывания подвижных относительно друг друга поверхностей.
Не устойчив к царапинам и интенсивному абразивному воздействию.

Температура эксплуатации	**от -30°C до +80°C**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой)	**DA1**

Акриловый адгезив.
Усиленный адгезив с хорошим прилипанием к широкому спектру поверхностей.

Цвет и внешний вид	**белый, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием wax-resin и resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.