Матовый глянцевый полиэстер 1141
со стандартным адгезивом для ламинирования

PET25N-matt(A) NPL 6LK PET N-matt Clear 25

Основное применение	**ламинат с возможностью ТТ печати**

Применяется для защиты изображения на другой этикетке, в т.ч. с полноцветной печатью, от механических воздействий, УФ излучения, растворителей и т.д.
Допускает термотрансферную печать для добавления информации в этикетку.

Тип материала	**прозрачный полиэстер, 25 мкм**

Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.

Температура эксплуатации	**от -30°С до +130°С**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой)	**NPL**

Ультрапрозрачный перманентный акриловый адгезив.
Твердый адгезив для гладких , ровных поверхностей, выполненных из металла и некоторых полимеров.

Цвет и внешний вид	**прозрачный, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.