



9080 Двусторонняя клейкая лента на нетканой основе

Техническая информация

Май 2002

Описание продукта

Лента 9080 представляет собой нетканую основу с нанесенным с обеих сторон акриловым адгезивом. Она обладает высокой начальной липкостью и высокой адгезией к различным материалам, в том числе к пластикам с низкой поверхностной энергией.

Физические свойства
Не для спецификации

Тип адгезива	Акриловый	
Основа	Нетканый материал	
Толщина (ASTM D-3652) Лента Защитный слой Всего	 160 мкм 160 мкм 320 мкм	
Защитный слой	Белая бумага с логотипом 3М	
Цвет ленты	Желтовато-белый	
Срок хранения	12 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности воздуха 50 %.	

Характеристики
Не для спецификации

Адгезия к стали ASTM D-3330	7.5 Н/10мм	
Прочность на сдвиг ASTM D-3654	При площади соединения 6.4см ² выдерживает нагрузку 500 г в течение не менее 10000 минут при комнатной температуре	
Температурные характеристики максимальная: (минуты/часы) максимальная (дни/недели) минимальная	 120 °C 90 °C -30 °C	
Стойкость к растворителям	Хорошая	

9080 Двусторонняя клейкая лента на нетканой основе

<p>Рекомендации по нанесению</p>	<p>1. Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Сильный прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. 2. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности</p>	<p>должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте меры предосторожности при работе с растворителями. 3. Идеальная температура нанесения 20°C - 40°C.</p>	<p>Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам.</p>
<p>Применения</p>	<p>Лента 9080 может быть успешно использована для соединения разнообразных материалов, в том числе дерева, металлов, стекла, бумаги, многих пластиков и тканей.</p>	<p>Лента демонстрирует высокую адгезию к материалам с низкой поверхностной энергией, таким как полиэтилен и полипропилен, ламинированные бумаги и др.</p>	

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
 Отдел промышленных клейких лент
 125445 Москва
 ул. Смольная д.24/Д
 Бизнес центр “Меридиан”
 Tel: (095) 784 7474
 Fax: (095) 784 7475

