Белый полуглянцевый полистирен 430002

Основное применение	

Экономичный вспененный пломбировочный материал, который расслаивается при попытке отклеить этикетку.
Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий, а так же в качестве инвентарной пломбы для оборудования длительной эксплуатации.
Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности, производители электроники и "белой" техники, производство фармацевтических препаратов; может применяться как инвентарная этикетка.

Тип материала	**полистирен, 165 мкм**

Вспененная плёнка из полистирена с глянцевым покрытием для печати. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, маслам и растворителям.
При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. В силу высокой эластичности может применяться для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей. Материал пригоден для производства пломб небольшого размера.
Неприменим для опечатыванию подвижных относительно друг друга поверхностей.
Неустойчив к царапинам и интенсивному абразивному воздействию.

Температура эксплуатации	**от -20°C до +80°C**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки и не влияет на эффект разрушения.

Адгезив (клеевой слой)	

Перманентный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: 0°C.
Позволяет наносить этикетки на широкий спектр гладких и искривлённых поверхностей из картона и полимерных материалов.
Клей соответствует европейским директивам и нормам FDA 175.105. Отвечает рекомендациям XIV BfR (Немецкого федерального института оценки риска). Адгезив может быть использован для прямого контакта с влажными и сухими пищевыми продуктами при применении в пищевой

Цвет и внешний вид	**белый, полуглянцевый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	

Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием риббонов wax, wax/resin и resin (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.