DSG-CANUSA
A SHAWCOR COMPANY

Термомарк

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20
Тел./Факс: (495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru

CANUSA® CFW — толстостенные термоусаживаемые трубки с подклеивающим слоем

- **Толстостенные трубки из полиолефина.**
- **Термоплавкий подклеивающий слой.**
- **Рабочие температуры от -55°C до +110°C**
- **Температура усадки от 120°C**
- **Коэффициент усадки 3:1**
- **Обладают высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам.**
- **Производство компании DSG-Canusa GmbH, Германия.**

Стандартный цвет — черный
Трубки поставляются мерными отрезками по 1,22м.

Наименование	До усадки	После полной усадки	
	Внутр. ∅ min (мм)	Внутр. ∅ max (мм)	Толщина стенок (мм)
CANUSA® CFW D 0350 – 8,9/3,0 (1,22м)	8,9	3,0	1,8
CANUSA® CFW D 0500 – 13,0/4,1 (1,22м)	13,0	4,1	2,4
CANUSA® CFW D 0750 – 19,1/6,1 (1,22м)	19,1	6,1	2,4
CANUSA® CFW D 1100 – 27,9/8,9 (1,22м)	27,9	8,9	3,0
CANUSA® CFW D 1500 – 38,1/11,9 (1,22м)	38,1	11,9	4,1
CANUSA® CFW D 1700 – 43,0/10,0 (1,22м)	43,0	10,0	4,1
CANUSA® CFW D 2000 – 50,8/16,0 (1,22м)	50,8	16,0	4,1
CANUSA® CFW D 2700 – 68,1/22,1 (1,22м)	68,1	22,1	4,1
CANUSA® CFW D 3500 – 89,9/30,0 (1,22м)	89,9	30,0	4,1
CANUSA® CFW D 4700 – 119,9/39,9 (1,22м)	119,9	39,9	4,3

Основные характеристики	Метод испытаний	Значение
Разрушающее усилие при растяжении	ASTM-D 412, ISO 37	14,0 МПа
Удлинение перед разрывом	ASTM-D 412, ISO 37	600%
Усадка продольная	ASTM-D 2671	от +1% до -10% max.
Удельная плотность	ASTM-D 792, A-1	1,110 г/см^3
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 158°C)	ASTM-D 412, ISO 37	500%
Тепловой удар (4 ч. при 225°C)	ASTM-D 2671	нет стекания или растрескивания
Гибкость при низких температурах	ASTM-D 2671 Метод C.	нет растрескивания при -55°C
Электрическая прочность	ASTM-D 149	20 кВ/мм
Удельное электрическое сопротивление	ASTM-D 257	10^{16}Ом × см
Коррозия меди	ASTM-D 2671	не корродирует
Химическая стойкость	-	стойкие
Водопоглощение	ASTM-D 570	0,10%
Подклеивающий слой		
Водопоглощение	-	<0,3%
Точка плавления	ASTM-E 28	от 95°C до 105°C